

Bottom Lid DW-887 – полиэфирный лак для металлических крышек
(Daihan ink, Южная Корея)

Используется в качестве грунта внешней поверхности жестяной тары.

Свойства:

- хорошая гибкость;
- не желтеет.

Технические характеристики	
Цвет	белый
Вязкость (чашка Форда No.4/25°C)	180 ± 5
Вязкость при нанесении (чашка Форда No.4/25°C)	120 ± 10
Сухой остаток (масс. %)	57 ± 2
Удельная плотность (25°C)	1.35 ± 0.03
Субстраты	Жесть, черная жесть
Нанос "по-сухому" (мг/100см ²)	160 ± 10
Метод нанесения	Валковый
Время обжига при пиковой температуре субстрата.	10 мин. 185 ± 5°C

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при комнатной температуре.

Фасовка: 1кг

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 605

www.ariongroup.ru – расходные материалы для типографий