

Optifol – фольевая офсетная краска для листовой печати
(Daihan ink, Южная Корея)

Область применения:

- Печать по непьютывающим поверхностям (полимерные пленки, фольга, фольгированные субстраты);
- Маркировка шин.

Свойства:

- Хороший перенос, глянец, адгезия к субстратам;
- Высокая оптическая плотность, быстрое высыхание в тонких слоях;
- Оптимизирована для высыхания по механизму окислительной полимеризации.

| Показатель | Желтый | Пурпурный | Голубой | Черный | Белый |
|--|--------|-----------|---------|--------|-------|
| Текучесть (10/60 с.) | 29/36 | 28/35 | 28/34 | 28/34 | 30/36 |
| Липкость (400 об/мин. / 32°С) | 7.2 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.2 |
| Глянец | 79.6 | 72.8 | 62.4 | 56.5 | 48.5 |
| Оптическая плотность | 1.55 | 2.37 | 2.41 | 2.44 | - |
| Высыхание до эмульгирования (25°С, мин) | 80 | 120 | 100 | 120 | 100 |
| Высыхание после эмульгирования (25°С, мин) | 50 | 60 | 50 | 80 | 50 |
| Клейкость (1<плохо, хор>5) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Светостойкость (1<плохо, хор>5) | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 8 | 8 | 8 |
| Термостойкость (1<плохо, хор>5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Стойкость к кислотам (1<плохо, хор>5) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Щелочестойкость (1<плохо, хор>5) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Подтекание воска (1<плохо, хор>5) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Покрытие винилом | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |

* Вышеуказанные данные изменяются в зависимости от сезона. Тесты проводились в лабораторных условиях.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Фасовка: 1, 2,5, 5, 10, 20, 200 кг.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 605

www.ariongroup.ru – расходные материалы для типографий