

**PROUF FLEHO** - УФ-флексо краски для флексографских печатных машин,  
оснащенных УФ-сушками  
(Daihan ink, Южная Корея)

**Рекомендуемые условия печати**

- Минимальная мощность УФ-лампы – 160 Ватт/см.;
- Скорость печати – не более 150 м/мин.;
- Анилоксовый вал – 120 ~ 400 лин/см.

**Свойства:**

- Быстрое закрепление;
- Хорошая адгезия;
- Отличные печатно-технические свойства;
- Высокая интенсивность цветов;
- Высокий глянец;
- Совместим с широким диапазоном субстратов.

Параметр	Непр. белый	Черный	Голубой	Пурпурный	Желтый	Оборудование/ условия
Вязкость (сантипуаз)	1000	1800	2500	1200	2500	25°C, шпиндель №4, 30 об/мин, вискозиметр Брукфильда
Закрепление	1 п	3 п	2 п	1 п	1 п	Ртутная лампа 100 м/мин #3 спиральный ракель
Стойкость к царапанию	4.5	4	3	4	4.5	1 (плохо) - >5 (хор.)
Скольжение	4	4	4	4	4	
Стойкость к растворит.	4	3	4	4	4.5	
Адгезия	4	4	4.5	4	4.5	
Опт. плотность	-	2.3	2.29	2.36	1.65	X-RITE SPECTROEYE
Светостойкость	7-8	7-8	7-8	4-5	3-4	1 (плохо), 4 (норм.), 8 (отлично)
Стойкость к растворителям	8	8	8	8	4	
Стойкость к спирту	8	8	8	3	3	
Стойкость к мылу	8	8	8	3	3	

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»**

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | [in@ariongroup.ru](mailto:in@ariongroup.ru)

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608



**Серия:**

Краска: 4 триадных цвета, белая, цвета Pantone.

**Важно при использовании PROUF FLEHO**

- Исключить попадание прямого солнечного света при хранении. Хранить в хорошо вентилируемом помещении, использовать как можно быстрее после вскрытия.
- Не использовать совместно с продуктами другого типа или других производителей.
- Адгезия зависит от типа субстрата. Пожалуйста, проверьте перед использованием.

Гарантийный срок хранения УФ-краски - 12 месяцев.

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»**

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | [in@ariongroup.ru](mailto:in@ariongroup.ru)

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608

---

[www.ariongroup.ru](http://www.ariongroup.ru) – расходные материалы для типографий