



PRO MI – офсетные краски для печати по жести
(Daihan ink, Южная Корея)

Серия красок **PRO MI** специально разработана для печати по жести луженой или с покрытием (алюминий/сталь): закручивающиеся крышки, кроненпробки, составные консервные банки (крышки и боковая), общие отделочные операции по жести.

Свойства:

- отличные печатно-технические свойства;
- высококачественное воспроизведение цветов;
- больший диапазон характеристик увл. растворов;
- хорошая абразивная стойкость;
- отличная адгезия, стойкость к последующим технологическим операциям с заготовками;
- возможность печати "по-сырому".

Показатель	Желтый	Пурпурный	Голубой	Черный	Белый	Оборудование/ условия
Липкость	24.5 ± 1	25 ± 1	25 ± 1	26 ± 1	29.5 ± 2	Инкометр/400 об/мин., 32°C
Текучесть	28 ± 2	28 ± 2	29 ± 2	28 ± 2	27 ± 2	Спредометр 60с. / 25°C
Плотность	1.08 ± 0.1	1.12 ± 0.1	1.1 ± 0.1	1.11 ± 0.1	1.85 ± 0.1	Вес/пинкометр (г/см³)
Светостойкость	C	B	A	A	A	Фадеометр
Термостойкость	A	A	A	A	C	150°C / 60 minutes
Стойкость к стерилизации	A~B	B~C	A	A	A	121°C / 90 минут (с защитным лаком)
Степень перетира	3 макс.	3 макс.	3 макс.	3 макс.	3 макс.	Гриндометр (2.5μm = 1 NPIRI)

А (сильная) ← С (норм.) → Е (слабая)

Условия обжига: 150°C / 10 минут (стандартные условия).

Разбавитель: при необходимости (рекомендация - менее 10%).

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 605



АРИОН ГРУПП

Жизнь в ярких красках!

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, эт 6, пом I ком 12
тел.: +7 (495) 730-98-97 | www.ariongroup.ru | in@ariongroup.ru

Спецификация стойкостных характеристик:

Стойкость	A - B	C	D - E	
Термостойкость	Хорошая	Нормальная	Слабая	150°C/30 мин.+ 180°C/10 мин.
Светостойкость	60 час. без выцветания	более 20 час. выцветает	20 час. выцветает	FADE-O-METER
Стойкость к стерилизации	Сильная	Нормальная	Слабая	121°C/90 мин.
Нанесение по-сырому	Без изменений	Небольшие изменения	Изменения	Лак DF-4112-7NT

A (сильная) ← C (норм.) → E (слабая)

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Фасовка: 1кг

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 605

www.ariongroup.ru – расходные материалы для типографий